

№010

NORTHSEA®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

версия №1

03/10/2018

Бренд/Наименование	Northsea®	Поверхностная плотность, г/м ²	155±5%
Рабочая ширина, см	150±2,5	Переплетение	Полотно
Смесовой состав	100% Микрополиэфир, PU-мембрана	Типовая отделка	DWR

ТКАНЬ СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ:

ГОСТ Р 12.4.236-2011, ГОСТ Р 12.4.288-2013,
ГОСТ 28486-90

Глажение только с лицевой стороны.

Значения предназначены для ознакомления: некоторые цвета будут иметь показатели лучше, другие хуже. Пожалуйста, свяжитесь с представителем ТЕКСТАЙМ для получения конкретных деталей.

Темные цвета - ЧЕРНЫЙ, БОРДОВЫЙ, ТЕМНО-СИНИЙ, не рекомендуется сочетать со светлыми в одном изделии.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ, ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
РАЗРЫВНАЯ НАГРУЗКА, Н		
Разрывная нагрузка основа, Н	800	ГОСТ 3813 / EN ISO 13934-1
Разрывная нагрузка уток, Н	600	
РАЗДИРАЮЩАЯ НАГРУЗКА, Н		
Раздирающая нагрузка основа, Н	25	ГОСТ 3813 / EN ISO 13934-1
Раздирающая нагрузка уток, Н	40	
СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ, ЦИКЛЫ, НЕ МЕНЕЕ	75 000**	ГОСТ Р ИСО 12497-1-2011, 12497-2-2011
	7 000*	ГОСТ 18976-73
ВОДОУПОРНОСТЬ, ММ.ВОД.СТ., НЕ МЕНЕЕ		
Водоупорность до стирок, мм.вод.ст, не менее	10 000	ГОСТ 3816, прил. 3; стирка: ГОСТ 30157 (С4ПЗ08В1 Г5, Модуль 1:30, отжим 700 оборотов 40°C).
Водоупорность после 5 стирок, мм.вод.ст, не менее	9 000	
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ, НЕ МЕНЕЕ		
Паропроницаемость до стирок, не менее	10 000**	JIS L 1099, метод A2
	4*	ГОСТ 22900-78, метод 1.1
ВОДООТТАЛКИВАНИЕ, УСЛ.ЕД.		
Водоотталкивание исходное, усл.ед.	100	ГОСТ Р ИСО 4920-2014/AATCC 22 (стирка: ГОСТ 30157 (С4ПЗ08В1Г5, Модуль 1:30, 700 оборотов), 40°C
Водоотталкивание после 5 стирок, усл.ед.	90	
ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ МОКРОЙ ОБРАБОТКИ, %, НЕ БОЛЕЕ		
Изменение линейных размеров после 1-й мокрой обработки основа, %, не более	- 2,5	ГОСТ 30157 (С4ПЗ 08В1 Г5, Модуль 1:30, 700 оборотов), 40°C
Изменение линейных размеров после 1-й мокрой обработки уток, %, не более	± 1,5	
сушка на тамблере по запросу		

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ ПОСЛЕ 5 МОКРЫХ ОБРАБОТОК (ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЕ ЦВЕТА), %, НЕ БОЛЕЕ		ГОСТ 30157 (С4ПЗ О8В1 Г5, Модуль 1:30, 700 оборотов), 40°C
Изменение линейных размеров после 5 мокрых обработок основа, %, не более	± 3	
Изменение линейных размеров после 5 мокрых обработок уток, %, не более	± 3	
сушка на тамблере по запросу		
КРАШЕНИЕ		
УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ, БАЛЛЫ:		
Устойчивость окраски к одной мокрой обработке	4/4	ГОСТ 9733-84, стирка 3
Устойчивость окраски к поту, баллы	4/4	ГОСТ 9733.6
Устойчивость окраски к сухому трению, баллы	-/4	ГОСТ 9733.27
Устойчивость окраски к мокрому трению, баллы	-/3	ГОСТ 9733.27
Устойчивость окраски к дист. воде, баллы	4/4	ГОСТ 9733.5
ДЛЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ЦВЕТОВ		
Соответствие требованиям ГОСТ 12.4.281-2014:		
Координата цветности_X_ОРАНЖЕВЫЙ ФЛУОР	0,610/0,544/0,579/0,655	ГОСТ 12.4.281-2014
Координата цветности_Y_ОРАНЖЕВЫЙ ФЛУОР	0,390/0,376/0,341/0,344	
Коэффициент яркости, β_ОРАНЖЕВЫЙ ФЛУОР	0,40	
Координата цветности_X_ЖЕЛТЫЙ ФЛУОР	0,387/0,356/0,398/0,460	
Координата цветности_Y_ЖЕЛТЫЙ ФЛУОР	0,610/0,494/0,452/0,540	
Коэффициент яркости, β_ЖЕЛТЫЙ ФЛУОР	0,76	

* Данные взяты на основании сертификационных испытаний.

** Данные взяты на основании периодически проводимых испытаний, производимых партий в лаборатории Адвентум Технолоджис.